

BPB® IMP CONCRETE

Produs pentru umplerea porilor, impregnare hidrofugă colorabilă pentru suprafețe absorbante pe bază de ciment

Consumatori

Nr. articol: 340036000

Informații despre produs:

Proprietăți:

1. Apos și fără solvenți
2. hidrofug
3. intensificare scăzută a nuanței de culoare
4. creșterea nivelului de luciu

Mod de aplicare:

suprafețe produse cu ciment
pardoseli din beton lustruit și nelustruit / șapă de
podea
produse din beton de înaltă calitate

Impregnarea poate fi utilizată în fabrică atât pe partea umedă, cât și pe partea uscată în producția de beton.

Pe pavaj deja montat produsul se aplică uniform pe suprafețe mici cu o rolă, pe suprafețe mari cu un pulverizator fără aer (dusă 0,3) sau cu ajutorul unei tehnici de pulverizare adecvate.

La impregnarea panourilor uscate, timpul de uscare este de 1 - 2 ore. O aplicare în două straturi este recomandată pentru substraturile foarte absorbante.

În cazul suprafețelor mai puțin absorbante, nu trebuie să rămână exces de produs la suprafață. Acest lucru poate face suprafața sensibilă la zgârieturi. Cantitatea utilizată trebuie redusă în acest caz.

Pentru a evalua efectul final, este importantă realizarea unei zone de testare pe suprafață reprezentativ pentru aplicarea finală.

Se amestecă bine înainte de utilizare. Închideți bine recipientul după fiecare utilizare; produsul tinde să formeze o piele la contactul cu aerul.

Pentru toate domeniile de utilizare cu sarcini normale de mers și sarcini reduse de încărcare auto. Filmul de acoperire întărit nu este permanent rezistent la plastifiante din anvelope. Prin urmare, nu este recomandat pentru parcuri, garaje etc.

Cantități de utilizat:

30 - 100 g/m²

Suprafață lustruită: aproximativ 30 - 50 g/m²

Suprafață nelustruită: aproximativ 50 - 100 g/m²

Plăci proaspete: aproximativ 100 g/m²

Cantitățile specificate sunt valori aproximative, deoarece cantitatea efectivă aplicată nu depinde doar de structura suprafeței, ci și de capacitatea de absorbție a suprafeței. Evitați soarele direct, formarea prafului sau murdăria în timpul aplicării. Temperatura suprafeței trebuie să fie cel puțin 10 °C și max. 30 °C.

Uneltele trebuie curățate temeinic cu apă sau puse în apă imediat după utilizare. Odată uscat, produsul cu greu poate fi îndepărtat.

Specificatii:

Aspect:	lichid
Culoare:	alb
Densitate:	1,03 ± 0,02 g / ml

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (recipient închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 12 luni
Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.
Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 30 °C. Se amestecă înainte de utilizare.

Ambalaj:

Container 1000 kg, Butoi 200 kg, Cutie 20 kg
Alte cantități de livrare la cerere

Reguli de siguranță:

Consultați fișa cu date de securitate CE.
Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

Când este utilizat, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimburi de aer pe oră) sau utilizați dispozitivul de evacuare. Nu respirați spray.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul nostru de aplicații tehnice.

Utilizare industrială:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:
Rulare/Măturare: < 480 minute/zi
Pulverizare: cu evacuare locală

Utilizare comercială:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:
Rulare/Măturare: < 240 minute/zi

Consumatori:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:
Cantitatea utilizată pe utilizare: 1,4
kg Durata pe zi: 480 minute
Frecvența de utilizare: de 4 ori pe an

Expunerea la mediu:

Nu permiteți produsului nediluat sau cantităților mari ale acestuia să ajungă în apele subterane, corpurile de apă sau sistemul de canalizare.