

BPB® BK coloured

Peliculă colorată subțire pentru beton

Consumatori

Produsul Nr.: 349033xxx

Informații despre produs:

Proprietăți:

- rezistența la lumină a pigmentului de culoare: A1
- fără solvenți
- culoarea solului de siliciu
- Rezistent la UV și la intemperii
- deschis difuziei vaporilor de apă

Aplicarea:

pentru aspectul lucios al suprafețelor de beton cu agregate expuse sau pentru protecția cu acoperire cu strat subțire

Este potrivit pentru renovarea prin acoperire și optimizarea suprafețelor verticale din beton în zonele exterioare și interioare. Structura inițială a suprafeței rămâne aproape neschimbată după glazurare - o suprafață de beton cu finisaj natural și mat. Suprafața minerală care a fost tratată cu această glazură rămâne permeabilă la vaporii de apă și este foarte rezistentă la apă. Pentru a îmbunătăți și mai mult funcția de protecție împotriva apei, se poate realiza o hidrofobizare a substratului cu BPB® Impregnation CONSTRUCT (H).

Culoarea fără protecție suplimentară este nepotrivită pentru zone orizontale și ușor înclinate. Pentru suprafețele orizontale, BPB® PU W 1K trebuie aplicat ca strat final.

Defectele sau fisurile din beton trebuie reparate înainte de aplicarea glazurei. Culoarea poate fi aplicată folosind perie, rolă de vopsea sau pistol de pulverizare (duză 0,68 mm).

În zonele exterioare este de obicei necesar să se aplice un strat dublu de glazură în scopul creșterii rezistenței la intemperii. Se amestecă bine produsul înainte și în timpul lucrului. Nu trebuie adăugată apă sau alte materiale.

O amorsa și un strat final sunt, în general, necesare pentru acoperirile de protecție subțiri opace, care păstrează structura betonului.

După aplicarea amorsei, suprafața tratată trebuie să se usuce timp de cel puțin 12 ore înainte de a aplica stratul final.

Pentru a anticipa efectul final, este importantă realizarea unei zone de test care este reprezentativ pentru aplicația finală.

Cantități de utilizat:

150 - 200 g/m²

pentru acoperire dublă opacă

Cantitățile specificate sunt valori aproximative, deoarece cantitatea reală aplicată nu depinde numai de structura suprafeței, ci și de absorbția suprafeței.

Evitați soarele direct, formarea prafului sau murdăriei în timpul aplicării. Nu se aplică dacă este prognozată ploaie în următoarele 4 ore. Temperatura suprafeței trebuie să fie de cel puțin 5 °C și max. 30 °C. Uneltele trebuie curățate bine cu apă sau puse în apă imediat după utilizare. Odată ce produsul s-a uscat cu greu poate fi îndepărtat.

Vă rugăm să rețineți:

Plantele și tufișurile, precum și suprafețele și materialele care nu sunt tratate trebuie protejate cu atenție. Curățați și îndepărtați petele din stropi imediat cu multă apă.

Utilizatorul ar trebui să ia în considerare aceste informații ca fiind recomandarea noastră pentru aplicarea produselor noastre. Înainte de utilizare, vă recomandăm să efectuați teste preliminare.

Specificații:

Aspect	pastă
Culoarea	la cerere
Densitate	1.10 - 1,30 kg/l
rezistență la difuzie a vaporilor sd (H ₂ O) = 0,02 m	
valoare pH	aprox. 11 ± 0,5

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 12 de luni

Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.

Transferați reziduurile de material din recipiente deschise în recipiente corespunzătoare mai mici; este important un nivel scăzut de aer în găleată.

Se amestecă bine înainte de utilizare.

Ambalaj:

Ambalaje cu capacitate de 1l, 5l și 15l
la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

Atunci când este utilizat, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră)
sau utilizați dispozitive de aspirație. Nu inhalați spray.

Prudență! Picături respirabile periculoase se pot forma atunci când sunt pulverizate. Nu respirați aerosoli sau ceață.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

480 minute/zi

numai în aer liber sau cu aspirare locală

Uz comercial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

480 minute/zi

doar în aer liber

Consumuri:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

480 minute/zi

doar în aer liber

Expunerea la mediu:

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în apa freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.