

BPB® IMP COMPLETE

Impregnare profundă pentru produsele din beton

Consumatori

Produsul Nr.: 349010021

Informații despre produs:

Proprietăți:

- fără solvenți și rezistent la alcaline
- proprietăți de intensificare a culorii
- o bună protecție împotriva carbonatării
- rezistent la intemperii, murdărie, ulei și hidrofug

Aplicarea:

pentru toate suprafețele minerale

Combinarea de ingrediente active îndeplinește cerințele unui sistem de protecție de înaltă calitate a betonului și are un efect de reîmprospătare a culorii. Produsul este utilizat de preferință în cazul în care se dorește o intensificare a culorii suprafeței fără a da materialului caracteristici de sigilare. Impregnarea este adecvată pentru suprafețe din beton colorate, în nuanțe deschise, închise dar nu și pentru suprafețe de beton alb.

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, eliberată de grăsimile și de toate substanțele care pot împiedica pătrunderea produsului.

Aplică pe suprafețe mici folosind o perie sau o rola. Pentru impregnarea permanentă în timpul procesului de producție a betonului, vă recomandăm să folosiți metoda de sprayere (de exemplu EASY-SPRAY)

Se aplică umed-pe-umed și uniform în una sau mai multe etape de lucru, prin care trebuie să se asigure întotdeauna o impregnare uniformă. Impregnarea ulterioară în a doua etapă este încă posibilă.

Suprafețele neabsorbante precum materialele lustruite/arse cum ar fi clincherul etc, nu pot fi tratate.

Pentru a anticipa efectul final, este importantă realizarea unei zone de test care este reprezentativ pentru aplicația finală.

Cantități de utilizat:

150 - 250 ml/m²

Prima aplicare: aproximativ 150 – 250 g/m², în funcție de structura și absorbția suprafeței

Cantitățile specificate sunt valori aproximative deoarece cantitatea reală aplicată nu depinde numai de structura suprafeței, ci și de absorbția suprafeței.

Lumina directă a soarelui, generarea de praf sau murdărie trebuie evitată în timpul procesării. A nu se folosi la temperaturi sub 10 °C, ploaie sau vânt puternic. Unele trebuie curățate bine cu apă sau puse în apă imediat după utilizare. Odată ce produsul s-a uscat cu greu poate fi îndepărtat.

Vă rugăm să rețineți:

Sticla, suprafețele lustruite, lăcuite, suprafețele din lemn, plastic sau alte suprafețe sensibile trebuie protejate împotriva stropilor.

Specificații: Aspect

Culoare

Densitate

lichid

alb, lăptos

0.99 ± 0.02 g/ml

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 12 de luni
Protejați de îngheț, umiditate, radiații solare și murdărie.
Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 35 °C.
Amestecați înainte de utilizare. Închideți bine recipientul!

Ambalaj:

Recipient 1000 l, Butoi 210 l, Cutie 20 l or 5 l, Sticla 1 l
Alte cantități de livrare la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.

Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

Atunci când este utilizat, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră)
sau utilizați dispozitive de aspirație. Nu inhalați spray.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 480 minute/zi

Pulverizare: cu evacuare locală.

Uz comercial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Cantitatea prelucrată pe zi: 4 kg

Rolă/Măturare: 480 minute/zi

Pulverizare: aplicare în aer liber

Consumuri:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:

Rolă/Măturare: 480 minute/zi

Expunerea la mediu:

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în apa freatică, râuri sau în sistemul de canalizare.