

BPB® IMP PERFECT N

Impregnare specială
Uz industrial
Produsul Nr.: 349010029

Informații despre produs:

Proprietăți:

- rezistent la ulei și apă
- conține PFAS
- foarte eficient
- fără solvenți
- reduce formarea de rășină tulbure înainte de chitirea cu mortar de chitire a pavajului fabricat din rășină artificială

Aplicarea:

pentru pietre naturale precum pietrele dure lustruite și brute
pentru pietrele dure și lustruite turnate din var și beton
pentru teracotă, cotto și suprafețe absorbante nelucioase

Impregnantul conține polimeri și aditivi hidrofugi; pătrunde în suprafețele receptive, poroase și formează în capilare un film invizibil. Absorbția materialului este redusă și prin urmare împiedică, în mare măsură, pătrunderea substanțelor care provoacă pete. Aspectul suprafeței tratate nu este schimbat. Aplicare pe pereți și podele interioare și exterioare.

Suprafața trebuie să fie absorbantă, curată și fără pete precum și complet uscată.

Valoarea recomandată pentru timpii de uscare:
suprafețele nou așezate aprox. 8 săptămâni
după ploaie curățare în câteva zile.

Evitați reziduurile de produs pe suprafață lucrând într-un ritm bun. Se freacă surplusul cu o cârpă umedă (izopropanol sau similar) pentru suprafețele care absorb inegal pentru a preveni apariția luciului.

Aplicați saturat și uniform cu o perie, rolă sau dispozitiv de pulverizare de grădină. Ștergeți uniform suprafețele lustruite de mai multe ori. Lucrați pe secțiuni reduse dacă suprafața este foarte absorbantă.

Evitați încărcarea suprafețelor cu apă sau ulei în termen de 48 ore de la aplicare.

Timp de uscare: aprox. 30 min. la +23 °C și 50 % umiditatea aerului

Pentru a anticipa efectul final, este importantă realizarea unei zone de test care este reprezentativ pentru aplicația finală.

Cantități de utilizat:

50 - 150 g/m²

Cantitățile specificate sunt valori aproximative, deoarece cantitatea reală aplicată nu depinde numai de structura suprafeței, ci și de absorbția suprafeței.

Nu expuneți la soare în timpul aplicării. Uneltele trebuie curățate bine cu apă sau puse în apă imediat după utilizare. Odată ce produsul s-a uscat cu greu poate fi îndepărtat.

Vă rugăm să rețineți:

Sticla, suprafețele lustruite, lăcuite, suprafețele din lemn, plastic sau alte suprafețe sensibile trebuie protejate împotriva stropilor.

Evitați intrarea produsului în sol, canale de scurgere și cursuri de apă.

Specificații: Aspect	lichid
Culoare	alb, lăptos
Densitate	1.01 ± 0.02 g/ml

Depozitare:

În condiții normale de depozitare (container închis, 20 °C) termen de valabilitate minim 12 de luni
Protejați de îngheț, lumina directă a soarelui și contaminare.
Amestecați înainte de utilizare.
Închide bine după utilizare.

Ambalaj:

Container 1000 kg, Butoi 200 kg, Cutie 20 kg
Alte cantități de livrare la cerere

Reguli de siguranță:

A se vedea fișa tehnică de securitate CE.
Produsul trebuie utilizat numai cu mănuși de protecție adecvate (EN 374) și ochelari de protecție (EN 166).

Atunci când este utilizat, asigurați o bună ventilație (5 până la 15 schimbări de aer pe oră)
sau utilizați dispozitive de aspirație. Nu inhalați spray.

Asistență:

Vă rugăm să contactați Centrul Tehnic de Aplicații.

Uz industrial:

Frecvența și durata de utilizare recomandate:
Rolă/Măturare: 480 minute/zi
Pulverizare: cu evacuare locală.

Expunerea la mediu:

Nu permiteți pătrunderea de cantități mari de produs nediluat în apa freatică, râuri sau în sistemul de canalizare. Substanțele conținute sunt considerate a fi persistente.